



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة كوربوم
JA-16059

الوصف:

دهان مائي نهائي ديكوري، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك النقي وملونات ذات تأثير خاص صمم ليعطي انطباع الجلد الناعم، والمفعم بالرقى.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية، حينما يتطلب مظهراً ديكورياً فخماً للقصور والمكاتب والفنادق وصالات المطارات وغرف الإستقبال والمعارض ومداخل البيوت العصرية .. إلخ.

الخصائص:

- انطباع الجلد الناعم
- يعطي مظهراً ديكورياً إستثنائياً .
- متانة عالية.
- ثباتية جيدة جداً للألوان.
- قوة التصاق ممتازة.
- معدل انتشار جيد.
- يتوفر بألوان متعددة.
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مظهر الجلد الطبيعي.
• اللون	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة كوربوم".
• الثقل النوعي	١,٠٨
• اللزوجة	١٠٠ وحدة كريس.
• الحجم الصلب	٢٨,٦ ٪
• سماكة الطبقة الجافة	٣٢ مايكرون لكل طبقة.
• معدل الانتشار	٥-٤ م ^٢ /لتر لكل طبقة، يعتمد على سماكة طبقة الدهان وطريقة التطبيق.

الاختبارات:

• الالتصاقية:	٥,٠٥ مم ^٢ /نيوتن	ASTM D3359
• الاستقرار للتجمد	اجتياز	ASTM D2243
• الاستقرار للحرارة	اجتياز	ASTM D1849
• مقاومة الماء	اجتياز	ASTM D870

*معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والآتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز أيبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تليق الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة كوريوم
JA-16059

أدوات التطبيق:

- الرول: الرول الناعم (النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩ - كود: ١٠٩٣).
- المسطرين: ستانلس ستيل .

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف، عند الضرورة يمكن تخفيفه بالماء العذب حسب الطقس وظروف التطبيق.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
 - طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوتي".
 - طلاء طبقتين من "الجزيرة سلك ديكو برايمر" حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة كوريوم" وذلك باستخدام الرول الناعم أو الرش ويجب التأكد من نعومة السطح وعدم بقاء أثر لعلامات الرول .
 - طلاء طبقة من "الجزيرة كوريوم" باستخدام الرول بعد التخفيف بالماء العذب حتى ٢٥٪ كحد أقصى، ثم يترك ليجف.
- ١- للحصول على شكل سموت:

- طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة كوريوم" بدون تخفيف باستخدام الرول بشكل غير منتظم ثم التشكيل بواسطة المسطرين الخاص بطريقة عشوائية.
 - طلاء طبقة ثالثة من "الجزيرة كوريوم" بنفس طريقة الخطوة السابقة لإعطاء المظهر النهائي.
 - يجب أن يتم تشكيل التصميم خلال ١٠ دقائق وذلك حسب درجة الحرارة أثناء التطبيق.
- ٢- للحصول على شكل آرت:
- طلاء طبقة من "الجزيرة كوريوم" باستخدام الاسفنج البحري بدون تخفيف.
 - يتم الكسح باستخدام المسطرين البلاستيكي الخاص.
 - يجب أن يتم تشكيل التصميم خلال ١٠ دقائق وذلك حسب درجة حرارة أثناء التطبيق.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: (٢٠ - ٣٠) دقيقة .
- الجفاف الصلب: ٢٤ ساعة.
- الجفاف التام: ٧ أيام.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

عبوة: (٣) لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.